

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC  
61857-22**

Première édition  
First edition  
2002-08

---

---

---

**Systèmes d'isolation électriques –  
Procédures d'évaluation thermique –**

**Partie 22:  
Exigences particulières pour modèle  
de bobine encapsulée –  
Système d'isolation électrique (SIE)  
à enroulements à fil**

**Electrical insulation systems –  
Procedures for thermal evaluation –**

**Part 22:  
Specific requirements for encapsulated-coil  
model – Wire-wound electrical insulation  
system (EIS)**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 61857-22:2002

## **Numérotation des publications**

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## **Editions consolidées**

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## **Informations supplémentaires sur les publications de la CEI**

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/catlg-f.htm](http://www.iec.ch/catlg-f.htm)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplaçées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tél: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

## **Publication numbering**

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## **Consolidated editions**

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## **Further information on IEC publications**

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/catlg-e.htm](http://www.iec.ch/catlg-e.htm)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tel: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC  
**61857-22**

Première édition  
First edition  
2002-08

## Systèmes d'isolation électriques – Procédures d'évaluation thermique –

**Partie 22:  
Exigences particulières pour modèle  
de bobine encapsulée –  
Système d'isolation électrique (SIE)  
à enroulements à fil**

**Electrical insulation systems –  
Procedures for thermal evaluation –**

**Part 22:  
Specific requirements for encapsulated-coil  
model – Wire-wound electrical insulation  
system (EIS)**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

K

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### SYSTÈMES D'ISOLATION ÉLECTRIQUES – PROCÉDURES D'ÉVALUATION THERMIQUE –

#### Partie 22: Exigences particulières pour modèle de bobine encapsulée – Système d'isolation électrique (SIE) à enroulements à fil

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61857-22 a été établie par le comité d'études 98 de la CEI:  
Systèmes d'isolation électriques (SIE).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS        | Rapport de vote |
|-------------|-----------------|
| 98/164/FDIS | 98/170/RVD      |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006.  
A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**ELECTRICAL INSULATION SYSTEMS –  
PROCEDURES FOR THERMAL EVALUATION –****Part 22: Specific requirements for encapsulated-coil model –  
Wire-wound electrical insulation system (EIS)****FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61857-22 has been prepared by IEC technical committee 98: Electrical insulation systems (EIS).

The text of this standard is based on the following documents:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| FDIS        | Report on voting |
| 98/164/FDIS | 98/170/RVD       |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2006. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## INTRODUCTION

Une série de parties de la CEI 61857 est en cours de développement. Chacune de ces parties concernera une éprouvette et/ou une application particulière avec une procédure d'essai associée.

La présente partie de la CEI 61857 indique une procédure d'usage général pour l'évaluation des systèmes d'enroulement à fil utilisant un modèle de bobinage encapsulée (ECM : Encapsulated Coil Model) pour usage général lorsque l'application est inconnue.

Les parties complémentaires seront développées en coopération avec les comités d'études de la CEI qui sont responsables de matériels, selon la fonction correspondant au concept de comité horizontal.

## INTRODUCTION

A series of parts of IEC 61857 is being developed, each of which will address a specific test object and/or application with an associated test procedure.

This part of IEC 61857 provides a general purpose procedure for the evaluation of wire-wound systems using a general purpose encapsulated model (ECM) where the application is unknown.

As a function of the horizontal committee concept, additional parts will be developed in cooperation with IEC technical committees responsible for equipment.

## SYSTÈMES D'ISOLATION ÉLECTRIQUES – PROCÉDURES D'ÉVALUATION THERMIQUE –

### **Partie 22: Exigences particulières pour modèle de bobine encapsulée – Système d'isolation électrique (SIE) à enroulements à fil**

#### **1 Domaine d'application**

Cette partie de la CEI 61857 spécifie un modèle de bobine encapsulée (ECM: Encapsulated Coil Model) qui peut être utilisé pour évaluer les systèmes d'isolation électrique à enroulements à fil encapsulés.

#### **2 Références normatives**

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 61857-1, *Systèmes d'isolation électrique – Procédures d'évaluation thermique – Partie 1: Exigences générales – Basse tension*

#### **3 Termes et définitions**

Pour les besoins de la présente partie de la série 61857, les termes et définitions donnés dans la CEI 61857-1 ainsi que les définitions suivantes s'appliquent:

##### **3.1**

##### **encapsulant**

matériau d'isolation électrique (EIM) qui entoure totalement la bobine à l'exception des connexions vers l'extérieur, et qui forme une partie du système d'isolation électrique (SIE)

NOTE Le modèle de bobine encapsulée (ECM) n'utilise pas d'enveloppe supplémentaire.

##### **3.2**

##### **encapsulage**

processus d'application d'un encapsulant

NOTE Dans le cadre de l'évaluation d'un système d'isolation électrique (SIE), le processus peut être constitué d'un moulage par injection, compression, projection ou répondant à d'autres techniques.

##### **3.3**

##### **corps de bobine**

forme autour de laquelle une bobine est bobinée

##### **3.4**

##### **bobine**

bobinage continu d'un fil isolé

##### **3.5**

##### **isolation entre bobinage**

matériau isolant électrique (EIM) placé entre chacune des bobines

## ELECTRICAL INSULATION SYSTEMS – PROCEDURES FOR THERMAL EVALUATION –

### Part 22: Specific requirements for encapsulated-coil model – Wire-wound electrical insulation system (EIS)

#### 1 Scope

This part of IEC 61857 specifies an encapsulated-coil model (ECM) that can be used for the evaluation of encapsulated wire-wound EIS.

#### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61857-1, *Electrical insulation systems – Procedures for thermal evaluation – Part 1: General requirements – Low-voltage*

#### 3 Terms and definitions

For the purposes of this part of IEC 61857, the terms and definitions given in IEC 61857-1 as well as the following definitions apply:

##### 3.1

##### **encapsulant**

electrical insulating material (EIM) that completely encases the coil except for connections to the exterior, and is part of the electrical insulation system (EIS)

NOTE The encapsulated-coil model (ECM) does not employ a supplemental shell.

##### 3.2

##### **encapsulation**

process of applying an encapsulant

NOTE For the purpose of evaluating an electrical insulation system (EIS), the process may consist of injection moulding, compression moulding, casting or other techniques.

##### 3.3

##### **bobbin**

form around which a coil is wound

##### 3.4

##### **coil**

continuous winding of insulated wire

##### 3.5

##### **interwinding insulation**

electrical insulating material (EIM) between individual coils

### 3.6

#### **isolation par rapport à la terre**

matériau isolant électrique (EIM) placé entre une bobine et la partie métallique mise à la masse

## **4 Construction**

### **4.1 Informations générales**

Le modèle ECM sert à l'évaluation de la compatibilité des matériaux EIM utilisés dans un système SIE candidat. Il peut aussi simuler l'influence des processus réels de fabrication, comme par exemple les techniques de bobinage, de raccordement et d'encapsulage.

Les parties essentielles du modèle ECM sont constituées d'un corps de bobine, de fils de bobinage, de connecteurs filaires, et de l'encapsulant.

Les fils de bobinage peuvent être reliés à des bornes ou à des fils de connexion séparés, chacun pouvant se prolonger au travers de la paroi de l'encapsulant.

### **4.2 Composants de modèles ECM**

- a) Bobine: les bobines peuvent être enroulées en deux fils parallèles (bobinage bifilaire), ou peuvent être enroulées sur un seul fil.
- b) Fil: fil de bobinage revêtu d'un film épais, dont la taille préférentielle est comprise entre 0,4 mm et 0,6 mm.
- c) Isolation par rapport à la terre: le matériau EIM utilisé comme corps de bobine et le matériau EIM utilisé comme faisant fonction d'encapsulant, comme par exemple les socles isolants de bobines par rapport à la terre. Les matériaux EIM évalués comme corps de bobine uniquement ne doivent pas être utilisés comme matériaux encapsulants. Un matériau EIM utilisé comme matériau encapsulant doit être évalué en tant que tel.
- d) Ruban: du ruban électrique peut être utilisé, mais, à moins qu'il ne soit contraint et évalué électriquement, le ruban ne fait pas partie du système SIE.
- e) Connecteur: les fils de bobinage sont connectés à des bornes ou à des fils d'alimentation à l'intérieur de l'encapsulant. Ces connexions sont des parties essentielles du modèle ECM.
- f) Vernis/résine électrique d'imprégnation: celui-ci (ou celle-ci) peut faire partie du système SIE, s'il est appliqué avant le processus d'encapsulage.

NOTE Un châssis métallique ou un empilage en couches pouvant être incorporé à l'éprouvette ne constitue pas une partie essentielle de l'éprouvette s'il ne remplit pas la fonction de chemin par défaut.

### **4.3 Assemblage du modèle ECM**

- a) Embobiner le fil de bobinage sur le corps de la bobine en utilisant les techniques de bobinage agréées.
- b) Si cela s'applique, utiliser du ruban de qualité électrique ou d'autres composants pour mettre en place et fixer le fil de bobinage.
- c) Relier le fil de bobinage aux bornes ou aux fils d'alimentation.
- d) Si elle ou il fait partie du système SIE candidat, appliquer la résine ou le vernis d'imprégnation.
- e) Appliquer le matériau encapsulant.

**3.6****earth insulation**

electrical insulating material (EIM) between a coil and earthed metal

## 4 Construction

### 4.1 General information

The ECM is useful in evaluating the compatibility of EIMs used in a candidate EIS. It is equally capable of simulating the influences of actual manufacturing processes such as winding techniques, termination techniques and encapsulation.

The essential parts of the ECM are a bobbin, winding wire, wire connectors and encapsulant.

The winding wires may be connected to binding posts or to lead wires, either of which extends through the encapsulant wall.

### 4.2 ECM components

- a) Coil: the coils may be wound with two wires in parallel (bifilar winding) or may be wound with a single wire.
- b) Wire: winding wire, heavy film coated; 0,4 mm to 0,6 mm diameter wire size is preferred.
- c) Earth insulation: the EIM used as the bobbin and the EIM used as the encapsulant function as coil-to-earth insulation. An EIM evaluated only as a coil bobbin shall not also be used as an encapsulant material. An EIM used as an encapsulant shall be evaluated as such.
- d) Tape: electrical tape may be used but unless electrically stressed and evaluated is not part of the EIS.
- e) Connectors: the winding wires are connected inside the encapsulant to binding posts or lead wires. These connections are essential parts of the ECM.
- f) Electrical impregnating resin/varnish: this may be part of the EIS if applied prior to the encapsulation process.

NOTE A metal frame or a lamination stack that may be incorporated into the test object is not an essential part of the test object if it does not function as a fault path.

### 4.3 Assembly of the ECM

- a) Wind the winding wire over the bobbin using accepted winding techniques.
- b) As appropriate, use electrical grade tape or other components to secure the winding wire in place.
- c) Connect the winding wire to the binding posts or lead wires.
- d) If part of the candidate EIS, apply impregnating resin/varnish.
- e) Apply the encapsulant material.

#### 4.4 Similitude du modèle ECM de référence et du modèle candidat

Il faut que la forme physique et l'assemblage du modèle de référence et du modèle ECM candidat soient similaires. Il est essentiel que les dimensions du fil de bobinage utilisé dans le modèle de référence et le modèle ECM candidat soient dans la marge de  $\pm 0,2$  mm l'une de l'autre. Se référer à l'annexe A pour plus d'information. Les informations de construction sur les modèles de référence et candidat doivent être indiquées, conformément au paragraphe 7.4 de la CEI 61857-1.

### 5 Nombre d'éprouvettes

Le nombre minimal d'éprouvettes pour chaque système SIE et pour chaque température de vieillissement doit être de dix.

## 6 Procédures d'essai

### 6.1 Généralités

Toutes les éprouvettes doivent être soumises à des vérifications initiales qui sont suivies de cycles d'essai d'endurance thermique répétés selon l'ordre suivant:

- a) un sous-cycle d'endurance thermique;
- b) un sous-cycle de contraintes mécaniques de diagnostic préalable, d'exigences supplémentaires correspondant au diagnostic préalable, et d'exposition à l'humidité, dans cet ordre;
- c) un essai de diagnostic diélectrique.

### 6.2 Essais de vérification initiale

#### 6.2.1 Généralités

Avant d'être exposés à une température élevée pour le premier cycle de vieillissement thermique, toutes les éprouvettes doivent être soumises à des essais de vérification initiale pour éliminer les éprouvettes défectueuses. Les essais de vérification initiale doivent comporter les étapes suivantes, effectuées dans cet ordre:

- a) inspection visuelle;
- b) essai diélectrique initial (voir 6.2.2);
- c) contraintes mécaniques (voir 6.3.3);
- d) choc thermique, comme requis (voir 6.3.4);
- e) exposition à l'humidité (voir 6.3.5);
- f) essai de diagnostic diélectrique (voir 6.3.6).

#### 6.2.2 Essai diélectrique initial

Un essai de vérification initiale utilisant des techniques diélectriques doit être effectué sur chaque éprouvette du modèle ECM avant d'appliquer d'autres contraintes de pré-diagnostic et de vieillissement thermique; voir le tableau 1.

#### 4.4 Similarity of reference and candidate ECM

The physical shape and assembly of the reference and candidate ECM must be similar. It is essential that the size of the winding wire used in the reference and candidate ECM be within  $\pm 0,2$  mm of each other. Refer to annex A for more information. Details of the construction of the reference and candidate ECM shall be reported according to 7.4 of IEC 61857-1.

### 5 Number of test objects

The minimum number of test objects for each EIS for each ageing temperature shall be ten.

### 6 Test procedures

#### 6.1 General

All test objects shall be subjected to initial screening tests followed by repeated thermal endurance test cycles in the following order:

- a) a thermal ageing subcycle;
- b) a subcycle of pre-diagnostic mechanical stress, other pre-diagnostic requirements, and moisture exposure, in that order;
- c) a dielectric diagnostic test.

#### 6.2 Initial screening test

##### 6.2.1 General

Prior to exposure to an elevated temperature on the first thermal ageing subcycle, all test objects shall be subjected to initial screening tests in order to eliminate defective test objects. The initial screening tests shall consist of the following steps and shall be conducted in the order given:

- a) visual inspection;
- b) initial dielectric test (see 6.2.2);
- c) mechanical stress (see 6.3.3);
- d) thermal shock, as required (see 6.3.4)
- e) moisture exposure (see 6.3.5);
- f) dielectric diagnostic test (see 6.3.6).

##### 6.2.2 Initial dielectric test

An initial screening test utilizing dielectric techniques shall be performed on each ECM test object prior to application of other prediagnostic stresses and thermal ageing (see table 1).

**Tableau 1 – Essais de diagnostic diélectrique initial pour les modèles ECM**

| Essai   | Méthode                    | Tension<br>V  | Critère<br>d'acceptation                                      |
|---|----------------------------|---|---|
| Fil dans une bobine à un seul brin                                  | Variation de la résistance | Appliquer une tension continue, ce qui conduit à une intensité de courant maximal admissible pour laquelle la résistance active du bobinage peut être mesurée. <sup>a</sup> | Diminution <3 % de la résistance de la bobine à la conception |
| Fils dans les bobines bifilaires                                    | Entre conducteurs          | 400 ± 40  | 0,5 A à 0,75 A  |
| Entre bobines (pour les constructions à plusieurs bobines)          | Maintien diélectrique      | 2 000 ± 100   | (40 ± 10) mA  |
| Matériaux d'isolation par rapport à la terre                        | Maintien diélectrique      | 2 000 ± 100   | (40 ± 10) mA  |
| <sup>a</sup> Au maximum 1 A/mm <sup>2</sup> de section transversale |                            |   |   |

- La tension d'essai de diagnostic diélectrique doit être appliquée pendant au moins 60 s.
- Le claquage doit correspondre au courant tel qu'il est défini ci-dessus, avant la fin de la période de temps.
- La fréquence de la tension d'essai doit être comprise entre 48 Hz et 62 Hz.

NOTE L'application instantanée de la tension maximale n'est pas recommandée. Il est recommandé que les protections contre les tensions de chocs soient incluses dans le circuit d'essai pour supprimer les pics involontaires de tension élevée.

Pour les éprouvettes évaluées par application de la tension, des coupe-circuits électro-mécaniques de surintensité pré-calibrée avec un temps de déclenchement de 2 s à 3 s ont été utilisés avec succès pour détecter les claquages.

La cause du claquage doit être déterminée. Si le système SIE a claqué, on doit éliminer ce modèle ECM pour la suite des essais. Si le système SIE n'a pas claqué et si la défaillance peut être réparée sans perturber le système SIE, on peut refaire l'essai du modèle ECM et reprendre le programme d'essai si le modèle passe l'essai.

### 6.3 Essai d'endurance thermique

#### 6.3.1 Cycle d'essai d'endurance

Après les essais de vérification initiale, toutes les éprouvettes doivent être soumises à des cycles d'essais d'endurance thermique répétés, réalisés dans l'ordre suivant:

- sous-cycle de vieillissement thermique;
- sous-cycle de contrainte mécanique;
- sous-cycle de choc thermique;
- sous-cycle d'exposition à l'humidité;
- essai de diagnostic diélectrique.

#### 6.3.2 Vieillissement thermique

Le vieillissement thermique, comprenant le choix de la température de vieillissement, les durées de vieillissement initial et les procédures de vieillissement, doit être réalisé conformément à 6.3 de la CEI 61857-1.

**Table 1 – Initial dielectric tests for ECM**

| Test   | Method                 | Voltage<br>V  | Acceptance<br>criteria                               |
|--|------------------------|---|--|
| Wire in a single strand coil                   | Change of resistance   | Apply a direct current voltage that will result in a maximum admissible current density at which the active resistance of the winding can be measured. <sup>a</sup> | <3 % reduction of the resistance for the coil design |
| Wires in bifilar coils                         | Conductor to conductor | 400 ± 40  | 0,5 A to 0,75 A                                      |
| Coil-to-coil (for multiple coil constructions) | Dielectric withstand   | 2 000 ± 100   | (40 ± 10) mA   |
| Earth insulating materials                     | Dielectric withstand   | 2 000 ± 100   | (40 ± 10) mA   |

<sup>a</sup> Maximum 1 A/mm<sup>2</sup> of cross-section.

- Initial dielectric test voltage shall be applied for a minimum of 60 s.
- Failure shall be current flow as defined above prior to completion of the time period.
- The frequency of the test voltage shall be between 48 Hz and 62 Hz.

NOTE Instantaneous application of full voltage is not recommended. It is recommended that surge protectors be included in the test circuit to eliminate unintended high voltage spikes.

For test objects evaluated by applied voltage, pre-calibrated electromechanical over-current circuit-breakers with a trip time of 2 s to 3 s have been used successfully to detect failure.

The cause of failure shall be determined. When the failure is within the EIS, it shall eliminate that ECM from further testing. When the failure is not within the EIS and it can be repaired without disturbing the EIS, the ECM may be retested and returned to the test program if it passes.

### 6.3 Thermal endurance test

#### 6.3.1 Endurance test cycle

Following the initial screening tests, all test objects shall be subjected to repeated thermal endurance test cycles in the following order:

- thermal ageing subcycle;
- mechanical stress subcycle;
- thermal shock subcycle;
- moisture exposure subcycle;
- dielectric diagnostic test.

#### 6.3.2 Thermal ageing

Thermal ageing, comprising selection of ageing temperature, initial ageing periods and ageing procedures, shall be conducted in accordance with 6.3 of IEC 61857-1.

Les étuves doivent être utilisées comme moyen de chauffage, conformément à 6.3.4 de la CEI 61857-1.

### 6.3.3 Contrainte mécanique

La contrainte mécanique doit être appliquée en montant des éprouvettes sur une table vibrante et en les exposant pendant une durée de 55 min à 65 min à des vibrations sinusoïdales à une fréquence comprise entre 48 Hz et 62 Hz, avec une accélération constante de  $(14,7 \pm 3) \text{ ms}^{-2}$ . Aucune tension ne doit être appliquée pendant ce laps de temps.

### 6.3.4 Choc thermique

Sauf accord entre toutes les parties, les systèmes SIE de référence et candidat doivent être exposés à un choc thermique à basse température. Le choc thermique doit être appliqué en plaçant directement les modèles ECM dans les conditions ambiantes, dans une étuve à basse température portée à  $(-20 \pm 5)^\circ\text{C}$  pendant au moins 2 h. Aucune tension ne doit être appliquée pendant ce laps de temps.

### 6.3.5 Exposition à l'humidité

L'essai d'exposition à l'humidité avec condensation visible doit être appliqué conformément à 6.6 de la CEI 61857-1.

### 6.3.6 Essai de diagnostic diélectrique

Après chaque cycle de vieillissement et après le conditionnement décrit dans les paragraphes 6.3.3 à 6.3.5, évaluer les éprouvettes du modèle ECM conformément à l'essai de diagnostic diélectrique défini dans le tableau 2.

**Tableau 2 – Procédures de diagnostic pour les modèles ECM**

| Essai  | Méthode                    | Tension<br>V  | Fin de vie   |
|--|----------------------------|---|--|
| Fil dans une bobine à un seul brin                         | Variation de la résistance | Appliquer une tension continue, ce qui conduit à une intensité de courant maximal admissible pour laquelle la résistance active du bobinage peut être mesurée. <sup>a</sup> | Diminution $\geq 10\%$ de la résistance de la bobine à la conception |
| Fils dans les bobines bifilaires                           | Entre conducteurs          | $110 \pm 10$  | $0,5 \text{ A à } 0,75 \text{ A}$                                    |
| Entre bobines (pour les constructions à plusieurs bobines) | Maintien diélectrique      | $600 \pm 30$  | $0,5 \text{ A à } 0,75 \text{ A}$                                    |
| Matériaux d'isolation par rapport à la terre               | Maintien diélectrique      | $2\,000 \pm 100$  | $(40 \pm 10) \text{ mA}$   |

<sup>a</sup> Au maximum  $1 \text{ A/mm}^2$  de section transversale

- Tensions d'essai de diagnostic diélectrique, sauf pour la variation de la mesure de la résistance, qui doivent être appliquées pendant au moins 10 min.
- La tension d'essai de diagnostic diélectrique pour la variation de la résistance doit être appliquée pendant au moins 60 s.
- Le claquage doit correspondre au courant tel qu'il est défini ci-dessus, avant la fin de la période de temps.
- La fréquence de la tension d'essai doit être comprise entre 48 Hz et 62 Hz.

NOTE L'application instantanée de la tension maximale n'est pas recommandée. Il est recommandé que les protections contre les tensions de chocs soient incluses dans le circuit d'essai pour supprimer les pics involontaires de tension élevée.

Ovens shall be used in accordance with 6.3.4 of IEC 61857-1.

### 6.3.3 Mechanical stress

Mechanical stress shall be applied by mounting the test objects on a vibration table and exposing them between 55 min to 65 min of sinusoidal vibration at a frequency between 48 Hz and 62 Hz, with a constant acceleration of  $(14,7 \pm 3) \text{ ms}^{-2}$ . No voltage shall be applied during this period.

### 6.3.4 Thermal shock

Unless agreed to by all interested parties, both the reference and candidate EIS shall be exposed to a low-temperature thermal shock. Thermal shock shall be applied by placing ECMS directly from ambient conditions into a low-temperature chamber at  $(-20 \pm 5)^\circ\text{C}$  for at least 2 h. No voltage shall be applied during this period.

### 6.3.5 Moisture exposure

Moisture exposure, with visible condensation, shall be applied in accordance with 6.6 of IEC 61857-1.

### 6.3.6 Dielectric diagnostic test

Following each ageing cycle and conditioning, described in 6.3.3 through 6.3.5, evaluate the ECM specimens in accordance with the dielectric diagnostic test given in table 2.

**Table 2 – Dielectric diagnostic tests for ECM**

| Test   | Method                 | Voltage<br>V  | End-of-life   |
|--|------------------------|---|---|
| Wire in a single strand coil                   | Change of resistance   | Apply a direct current voltage that will result in a maximum admissible current density at which the active resistance of the winding can be measured. <sup>a</sup> | $\geq 10\%$ reduction of the resistance for the coil design |
| Wires in bifilar coils                         | Conductor to conductor | $110 \pm 10$  | 0,5 A to 0,75 A   |
| Coil-to-coil (for multiple coil constructions) | Dielectric withstand   | $600 \pm 30$  | 0,5 A to 0,75 A   |
| Earth insulating materials                     | Dielectric withstand   | $2\,000 \pm 100$  | $(40 \pm 10) \text{ mA}$                                    |

<sup>a</sup> Maximum 1 A/mm<sup>2</sup> of cross-section.

- Dielectric diagnostic test voltages, except for the change of resistance measurement, shall be applied for a minimum of 10 min.
- Dielectric diagnostic test voltage for the change of resistance shall be applied for a minimum of 60 s.
- Failure shall be current flow as defined above prior to completion of the time period.
- The frequency of the test voltage shall be between 48 Hz and 62 Hz.

NOTE Instantaneous application of full voltage is not recommended. It is recommended that surge protectors be included in the test circuit to eliminate unintended high voltage spikes.

Pour les éprouvettes évaluées par application d'une tension, des coupe-circuits électro-mécaniques à surintensité pré-calibrée, avec un temps de déclenchement de 2 s à 3 s, ont été utilisés avec succès pour détecter les claquages.

Dans le but de vérifier l'état des éprouvettes et de déterminer la fin de vie, l'essai de diagnostic diélectrique doit être appliqué après chaque exposition successive à l'humidité, soit sur l'éprouvette encore dans la chambre de condensation, soit immédiatement après son retrait alors qu'elle est encore humide.

## 7 Critère de fin de vie

Le critère de fin de vie pour chaque éprouvette doit être l'impossibilité d'un modèle ECM à supporter la tension appliquée pendant la durée requise qui est indiquée dans le tableau 2. La cause du claquage doit être déterminée. Si le système SIE a claqué, il faut éliminer ce modèle ECM pour la suite des essais. Si le système SIE n'a pas claqué et si la défaillance peut être réparée sans perturber le système SIE, il convient de reprendre le programme d'essai.

## 8 Analyse, rapport et classification

L'analyse, le rapport et la classification doivent être conformes à l'article 7 de la CEI 61857-1.

For test objects evaluated by applied voltage, pre-calibrated electromechanical over-current circuit breakers with a trip time of 2 s to 3 s have been used successfully to detect failure.

In order to check the condition of the test objects and determine end-of-life, the dielectric diagnostic test shall be applied after each successive exposure to moisture either while the test objects are still in the condensation chamber or immediately after removal while still wet with moisture.

## 7 End-of-life criterion

The end-of-life criterion for individual test specimens shall be failure of an ECM to hold the applied voltage for the required time period shown in table 2. The cause of failure shall be determined. When the failure is within the EIS, it shall eliminate that ECM from further testing. When the failure is not within the EIS and it can be repaired without disturbing the EIS, the ECM may be returned to the test program.

## 8 Analysing, reporting and classification

Analysing, reporting and classification shall be in accordance with clause 7 of IEC 61857-1.

## Annexe A (informative)

### Similitude des éprouvettes de référence et candidat

Le CE 98 a développé cette partie de la CEI 61857 avec comme objectif d'essayer de conserver une approche économique pour réaliser les éprouvettes. Le souci principal du CE 98 était le coût élevé qui pouvait résulter de la tentative de ne spécifier qu'une seule dimension d'éprouvette ou de spécifier des dimensions préférentielles. Une telle proposition nécessiterait que les entreprises fassent un effort financier important pour fabriquer un moule qui ne serait vraisemblablement applicable qu'au seul moulage d'éprouvettes destinées à évaluer le système SIE candidat, et qui ne serait pas utilisable pour des dispositifs prévus pour être utilisés en fin de vie. Cela semblait être une approche inacceptable.

L'expérience a montré que les entreprises intéressées par l'évaluation des systèmes SIE candidats disposent de moules qui peuvent réaliser des éprouvettes utilisables et acceptables. Pour conserver l'essai à un coût raisonnable, le CE 98 a reconnu et accepté une certaine flexibilité de conception de ces éprouvettes.

De plus, tous les systèmes d'isolation électrique conformes à la CEI 61857 sont des comparaisons relatives entre un système SIE de référence et un système SIE candidat. Si les deux systèmes d'isolation électrique ont une conception similaire, le but de la comparaison sera atteint. Dès lors, le choix des termes pour construire des éprouvettes indiquait qu'il convenait que la forme physique et l'assemblage se ressemblent. Ce choix des termes permet l'évaluation d'aspects tels que l'épaisseur de parois différentes, les différentes configurations de parois du corps de bobine, et/ou les différents types d'encapsulants.

L'expérience a également montré que si la contrainte relative à la tension de maintien diélectrique est fixée, il en résultera que des différences significatives de dimensions des fils déplaceront les durées de vie, pour une température de vieillissement donnée. Il faut que les modèles reliant contraintes de maintien diélectrique et durées de vie, pour une température de vieillissement donnée, soient corrélés pour une méthode d'essai. En se basant sur cela, les orientations qui sont contenues dans cette partie de la CEI 61857 recommandent que les dimensions utilisées soient conservées dans une marge de 0,2 mm les unes des autres, même si la dimension des fils peut différer entre les fils qui sont utilisés dans le système d'isolation électrique candidat et dans le système d'isolation électrique de référence.

## Annex A (informative)

### Similarity of reference and candidate specimens

TC 98 developed this part of IEC 61857 with a focus on trying to keep an economical approach to the development of the test objects. A major concern of TC 98 was the high cost that could result by trying to specify a single or a preferred size for the test object. Such a proposal would require companies to make a major financial investment for a mould that would, most likely, only be applicable to the moulding of test objects for the evaluation of a candidate EIS and not be applicable to end use devices. This seemed to be an unacceptable approach.

Experience has shown that a company interested in evaluating candidate encapsulated EIS has moulds that can provide usable and acceptable test objects. In order to maintain reasonable test costs, TC 98 has recognized and supported flexibility in the design of the test objects.

In addition, all EIS evaluations in accordance with IEC 61857 are relative comparisons between a reference EIS and a candidate EIS. If the two EISs involved have a similar design, the purpose of the comparison will be achieved. Hence, the wording for the construction of the test object stated that the physical shape and assembly should be similar to each other. This wording allows for the evaluation of such aspects as different wall thickness, different configurations of bobbin walls, and/or different types of encapsulants.

Experience has also shown that because the dielectric withstand voltage stress is fixed, significant differences in wire sizes will shift the life at a given ageing temperature. The patterns between dielectric withstand stresses and the hours of life at a given ageing temperature must be correlated in the test procedure. Based on this, the guidelines contained in this part of IEC 61857 recommend that while the wire sizes may differ between the wire used in the reference EIS and the candidate EIS, the sizes used should be kept within 0,2 mm of each other.

---





## Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

**International Electrotechnical Commission**

3, rue de Varembé  
1211 Genève 20  
Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

**A Prioritaire**

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir



Non affrancare  
No stamp required

**RÉPONSE PAYÉE**

**SUISSE**

Customer Service Centre (CSC)  
**International Electrotechnical Commission**  
3, rue de Varembé  
1211 GENEVA 20  
Switzerland



**Q1** Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

**Q2** Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (*tick all that apply*). I am the/a:

- purchasing agent   
librarian   
researcher   
design engineer   
safety engineer   
testing engineer   
marketing specialist   
other .....

**Q3** I work for/in/as a:  
(*tick all that apply*)

- manufacturing   
consultant   
government   
test/certification facility   
public utility   
education   
military   
other .....

**Q4** This standard will be used for:  
(*tick all that apply*)

- general reference   
product research   
product design/development   
specifications   
tenders   
quality assessment   
certification   
technical documentation   
thesis   
manufacturing   
other .....

**Q5** This standard meets my needs:  
(*tick one*)

- not at all   
nearly   
fairly well   
exactly

**Q6** If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (*tick all that apply*)

- standard is out of date   
standard is incomplete   
standard is too academic   
standard is too superficial   
title is misleading   
I made the wrong choice   
other .....

**Q7** Please assess the standard in the following categories, using the numbers:  
(1) unacceptable,  
(2) below average,  
(3) average,  
(4) above average,  
(5) exceptional,  
(6) not applicable

- timeliness .....  
quality of writing .....  
technical contents .....  
logic of arrangement of contents .....  
tables, charts, graphs, figures .....  
other .....

**Q8** I read/use the: (*tick one*)

- French text only   
English text only   
both English and French texts

**Q9** Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....





## Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

**Commission Electrotechnique Internationale**

3, rue de Varembé  
1211 Genève 20  
Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

**A Prioritaire**

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir



Non affrancare  
No stamp required

### RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)  
**Commission Electrotechnique Internationale**  
3, rue de Varembé  
1211 GENÈVE 20  
Suisse



|   |   |
|---|---|
| <p><b>Q1</b> Veuillez ne mentionner qu'<b>UNE SEULE NORME</b> et indiquer son numéro exact:<br/><i>(ex. 60601-1-1)</i></p> <p>.....</p>   | <p><b>Q5</b> Cette norme répond-elle à vos besoins:<br/><i>(une seule réponse)</i></p> <p>pas du tout <input type="checkbox"/><br/>à peu près <input type="checkbox"/><br/>assez bien <input type="checkbox"/><br/>parfaitement <input type="checkbox"/></p>  |
| <p><b>Q2</b> En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?<br/><i>(cochez tout ce qui convient)</i><br/>Je suis le/un:</p> <p>agent d'un service d'achat <input type="checkbox"/><br/>bibliothécaire <input type="checkbox"/><br/>chercheur <input type="checkbox"/><br/>ingénieur concepteur <input type="checkbox"/><br/>ingénieur sécurité <input type="checkbox"/><br/>ingénieur d'essais <input type="checkbox"/><br/>spécialiste en marketing <input type="checkbox"/><br/>autre(s).....</p>   | <p><b>Q6</b> Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:<br/><i>(cochez tout ce qui convient)</i></p> <p>la norme a besoin d'être révisée <input type="checkbox"/><br/>la norme est incomplète <input type="checkbox"/><br/>la norme est trop théorique <input type="checkbox"/><br/>la norme est trop superficielle <input type="checkbox"/><br/>le titre est équivoque <input type="checkbox"/><br/>je n'ai pas fait le bon choix <input type="checkbox"/><br/>autre(s) .....</p> |
| <p><b>Q3</b> Je travaille:<br/><i>(cochez tout ce qui convient)</i></p> <p>dans l'industrie <input type="checkbox"/><br/>comme consultant <input type="checkbox"/><br/>pour un gouvernement <input type="checkbox"/><br/>pour un organisme d'essais/<br/>certification <input type="checkbox"/><br/>dans un service public <input type="checkbox"/><br/>dans l'enseignement <input type="checkbox"/><br/>comme militaire <input type="checkbox"/><br/>autre(s).....</p>   | <p><b>Q7</b> Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres<br/>(1) inacceptable,<br/>(2) au-dessous de la moyenne,<br/>(3) moyen,<br/>(4) au-dessus de la moyenne,<br/>(5) exceptionnel,<br/>(6) sans objet</p> <p>publication en temps opportun .....<br/>qualité de la rédaction.....<br/>contenu technique .....<br/>disposition logique du contenu .....<br/>tableaux, diagrammes, graphiques,<br/>figures .....<br/>autre(s) .....</p>   |
| <p><b>Q4</b> Cette norme sera utilisée pour/comme<br/><i>(cochez tout ce qui convient)</i></p> <p>ouvrage de référence <input type="checkbox"/><br/>une recherche de produit <input type="checkbox"/><br/>une étude/développement de produit <input type="checkbox"/><br/>des spécifications <input type="checkbox"/><br/>des soumissions <input type="checkbox"/><br/>une évaluation de la qualité <input type="checkbox"/><br/>une certification <input type="checkbox"/><br/>une documentation technique <input type="checkbox"/><br/>une thèse <input type="checkbox"/><br/>la fabrication <input type="checkbox"/><br/>autre(s).....</p> | <p><b>Q8</b> Je lis/utilise: <i>(une seule réponse)</i></p> <p>uniquement le texte français <input type="checkbox"/><br/>uniquement le texte anglais <input type="checkbox"/><br/>les textes anglais et français <input type="checkbox"/></p>   |
| <p><b>Q9</b> Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:</p> <p>.....<br/>.....<br/>.....<br/>.....</p>  |   |



ISBN 2-8318-6532-8



A standard linear barcode representing the ISBN number 2-8318-6532-8.

9 782831 865324

---

**ICS 29.080.30**

---

Typeset and printed by the IEC Central Office  
GENEVA, SWITZERLAND